Qualität | Quality | Qualité:	**SUPERIOR 1035 SL SONIC**
Konstruktion | Construction | Description:	1/10“ Getufteter Velours, meliert 1/10“ Tufted velours, intermingled 1/10“ Velours tufté, mélangé
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutzschicht | Pile material | Composition de la fibre: Beschichtung | Backing | Dossier: Grundmaterial | Carrier material | Composition du support:	100 % PA 6.6 CoaTEX Sonic Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei CoaTEX Sonic heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante Sonic CoaTEX, sans bitume ni PVC 100 % PES
Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total: Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours: Polnutzschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile: Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours : Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale: Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:	ca. 4000 g/m² ca. 800 g/m² ca. 510 g/m² ca. 3,8 mm ca. 9,5 mm ca. 2200/dm²
Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. Thermique Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu 50 x 50 cm Andere Maße / other measures / autres mesures	DIN EN ISO 10140 Δ Lw= 30 dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,30 αs: 0,03 0,05 0,21 0,39 0,46 0,53 DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,17 m² K/W DIN EN 13501-1 B_{fl}-s1 unverklebt oder verklebt, unglued or glued, non-collé ou collé C_{fl}-s1 unverklebt oder verklebt, unglued or glued, non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l’eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10^{10} Ω DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10^{10} Ω DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4

CE

18
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln

SL/SL Sonic

EN 1307

DOP: 1062#12+13/527+528

EN 14041:2004/AC:2006

1658

Textile floor covering to be used within a building

Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US GreenBuilding Council.

Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve theright to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose:voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-flooring.com

VORWERK & CO.TEPPICHWERKE GMBH & CO. KG
Kuhlmannstraße 11
31785 Hameln
www.vorwerk-flooring.de

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.06.2018 | Änderungsdatum: 27.11.2018